



CHAMUDE DS11GB

Property/Eigenschaft	Unit/Einheit	Standard	Data/Werte
Material-Composition/ Material-zusammensetzung	%	ISO 1833	70 Polyester/ 30 Polyurethane
	%		70 Polyester/ 30 Polyurethan
Width/Breite	cm		min. 139
Weight/Gewicht	gr/m ²	ASTM D3776	ca. 395 ± 30gr
Thickness/Dicke	mm	ASTM D1777	ca. 1,1 ± 0,05
Tensile strength/ Weiterreißfestigkeit	kgf/cm	ASTM D5035	warp 10,0 ± 3 weft 11,0 ± 3
Elongation/ Bruchdehnung	%	ASTM D5035	warp 90 ± 25 weft 80 ± 25
Tear strength/ Reißfestigkeit	kgf	ASTM D2261	warp 4,0 ± 2 weft 3,5 ± 1,5
Pilling (Martindale)	1.000 cycles 5.000 cycles 10.000 cycles	ISO 12945-1 ISO 12945-1 ISO 12945-1	4,5 4,5 4,5
Colourfastness to perspiration Farbechtheit gegen Transpiration	grey scale/ Grauskala	ISO 105E04	3,0 ↑
Colourfastness to washing Colour Change/Staining to white fabric Farbechtheit beim Waschen Änderung/Abfärben	Grey Scale Grauskala	ISO 105C06	3,0 ↑
Colourfastness to water/ Farbechtheit bei Nässe	Grey Scale Grauskala	ISO 105E01	3,0 ↑
Colourfastness to rubbing Dry/Wet Farbechtheit bei Abrieb Trocken/Naß	Grey Scale Grauskala	ISO 105X12	3,0 ↑ / 3,0 ↑

Note: Above values are average values. These values cannot be guaranteed and may be changed depending on market and production requirements without notice to customers).
Anmerkung: Obige Werte sind Durchschnittswerte. Diese Werte können nicht garantiert werden und können in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Marktes oder aus produktionstechnischen Gründen ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung geändert werden.