



CHAMUDE DS08GL

Property/Eigenschaft	Unit/Einheit	Standard	Data/Werte
Material-Composition/ Material-zusammensetzung	%	ISO 1833	70 Polyester/ 30 Polyurethane
	%		70 Polyester/ 30 Polyurethan
Width/Breite	cm		min. 139
Weight/Gewicht	gr/m ²	ASTM D3776	ca. 270 ± 30gr
Thickness/Dicke	mm	ASTM D1777	ca. 0,95 ± 0,06
Tensile strength/ Weiterreißfestigkeit	kgf/cm	ASTM D5035	warp 8,0 ± 3 weft 8,0 ± 3
Elongation/ Bruchdehnung	%	ASTM D5035	warp 50 ± 15 weft 70 ± 20
Tear strength/ Reißfestigkeit	kgf	ASTM D2261	warp 2,0 ↑ weft 2,0 ↑
Pilling (Martindale)	1.000 cycles 5.000 cycles 10.000 cycles	ISO 12945-1 ISO 12945-1 ISO 12945-1	4,5 4,5 4,5
Colourfastness to perspiration/ Farbechtheit gegen Transpiration	grey scale/ Grauskala	ISO 105E04	3,5 ↑
Colourfastness to washing Colour Change/Staining to white fabric Farbechtheit beim Waschen Änderung/Abfärben	Grey Scale Grauskala	ISO 105C06	3,5 ↑
Colourfastness to water/ Farbechtheit bei Nässe	Grey Scale Grauskala	ISO 105E01	3,5 ↑
Colourfastness to rubbing Dry/Wet Farbechtheit bei Abrieb Trocken/Naß	Grey Scale Grauskala	ISO 105X12	3,5 ↑ / 3,5 ↑

Note: Above values are average values. These values cannot be guaranteed and may be changed depending on market and production requirements without notice to customers).
Anmerkung: Obige Werte sind Durchschnittswerte. Diese Werte können nicht garantiert werden und können in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Marktes oder aus produktionstechnischen Gründen ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung geändert werden.