

FASHMO DS 05P

Property/Eigenschaft	Unit/Einheit	Standard	Data/Werte
Material-Composition/ Material-zusammensetzung	%		70 Nylon/ 30 Polyurethane
	%		70 Nylon/ 30 Polyurethan
Width/Breite	cm		min. 137
Weight/Gewicht	gr/m ²	ASTM D3776	ca. 160 ± 25
Thickness/Dicke	mm	ASTM D1117	ca. 0,53 ± 0,05
Roll length/Rollenlänge	m		60
Tensile strength l x c/ Weiterreißfestigkeit l x q	kg/cm	ASTM D5035	5,0 ± 2 x 4,0 ± 2
Elongation/Bruchdehnung l x c/l x q	%	ASTM D5035	70 ± 25% x 115 ± 30%
Tear strength/Reißfestigkeit l x c/l x q	kg	ASTM D2261	3,0 ± 1,5 x 3,0 ± 1,5
Colourfastness to Light Farbechtheit gegen Licht	blue scale/BlauSkala	ISO 105B02	3
Colourfastness to washing Colour Change/Staining to white fabrics Farbechtheit beim Waschen Änderung/Abfärben	grey scale Grauskala	ISO105C06	3-4 / 2-3
Colourfastness to Dry Cleaning Colour Change Farbechtheit beim Reinigen Änderung/Abfärben	grey scale Grauskala	ISO 105D01	4
Colourfastness to rubbing Dry/Wet Farbechtheit bei Abrieb Trocken/Naß	grey scale Grauskala	ISO 105X12	3 / 2-3

Note: Above values are average values. These values cannot be guaranteed and may be changed depending on market and production requirements without notice to customers).
Anmerkung: Obige Werte sind Durchschnittswerte. Diese Werte können nicht garantiert werden und können in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Marktes oder aus produktionstechnischen Gründen ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung geändert werden.

l x c = lengthwise x crosswise/l x q = längs x quer