

FASHMO DS 07A

Property/Eigenschaft	Unit/Einheit	Standard	Data/Werte
Material-Composition/ Material-zusammensetzung	%		60 Nylon/ 40 Polyurethane
	%		60 Nylon/ 40 Polyurethan
Width/Breite	cm		min. 137
Weight/Gewicht	gr/m ²	FZ/T 60003-1991	ca. 280 ± 40
Thickness/Dicke	mm	GB/T 8948-2008	ca. 0,7 ± 0,05
Roll length/Rollenlänge	m		60
Tensile strength L/W Zugfestigkeit	1N/cm	GB/T 1040.3-2006	≥ 35
Elongation/Bruchdehnung L/W	%	GB/T 1040.3-2006	≥ 40
Tongue Tear L/W Weiterreiβfestigkeit	N	GB/T 8948-2008	black ≥ 16 Others ≥ 22
Mullen Burst – Test (Berstdruck)	kg/cm ³	GB/T 1539-1989	≥ 10
Softness	mm	IUP/36	≥ 4
Colourfastness to washing (black color) Farbechtheit beim Waschen (Acetate, Cotton, Nylon, Polyester, Acrylic, Wool)	level	GB/T3921-2008	4
Colourfastness to washing (other colors) Farbechtheit beim Waschen (Acetate, Polyester, Acrylic, Woll) (Cotton, Nylon)	level	GB/T3921-2008	4 2-3
Taber Abrasion (H22, 1KG) - Test Verschleiβfestigkeit	Cycles	ASTM D3884-01 (2007)	black ≥ 700 Others ≥ 800
Crocking color fastness dry Reibeechtheit trocken	level	GB/T3920-2008	≥ 3-4 (black) ≥ 2-3 (others)
Crocking color fastness wet Reibeechtheit nass	level	GB/T3920-2008	≥ 2-3 (black) ≥ 1-2 (others)

Note: Above values are average values. These values cannot be guaranteed and may be changed depending on market and production requirements without notice to customers).

Anmerkung: Obige Werte sind Durchschnittswerte. Diese Werte können nicht garantiert werden und können in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Marktes oder aus produktionstechnischen Gründen ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung geändert werden.